



Leier Somlótherm Kft.

H-8640 Devecser, Sümegi út

tel.: 0036/88-512-600 fax: 0036/88-512-607

e-mail: devecser@leier.hu

Conformité Européenne



1139

06

1139-CPD-0203/05

EN 771-1:2003/A1:2005

Mátratherm/D 38 N+F

Tehliarská murovacía LD tvarovka patriaca do I. triedy

250x380x238 mm

Priemerná pevnosť v tlaku (\perp na ložnú plochu)	10,0 N/mm ²
Tolerancie	T2, R2 (250x380x238)
Rozmerová stálosť (rozťažnosť vplyvom vlhkosti)	Úžitkové vlastnosti neurčené (NPD)
Obsah aktívnych rozpustných solí	Úžitkové vlastnosti neurčené (NPD) SO
Súdržnosť	0,15 N/mm ² (na základe prílohy „C“ normy EN 998-2:2003)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	Na nekrytých miestach sa nesmie použiť
Priepustnosť vodných pár	5/10
Hrubá objemová hmotnosť brutto (netto)	660 (1500) kg/m ³ (D1 \pm 10 %)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti [$\lambda_{10, dry}$]	0,154 W/mK
Súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou [U]	0,38 W/m ² K
Trvanlivosť vzhľadom na mrazuvzdornosť	Úžitkové vlastnosti neurčené (NPD)